# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

		Application Num	ber	09/683,959				
TRA	AL	Filing Date		03/06/2002				
FORM			First Named Inve	entor	Min-Hsun Hsieh			
(to be used for all	correspondence afte	er initial filing)	Group Art Unit					
			Examiner Name		•			
Total Number of	Pages in This Subm	ission	Attorney Docket N	Number	KYCP0003USA			
		ENCL	OSURES (d	check a	ll that apply)			
Fee Transmittal Form Fee Attached Amendment / Reply After Final Affidavits/dec Extension of Time Re Express Abandonme Information Disclosur Certified Copy of Price Document(s) Response to Missing Incomplete Application	daration(s) equest ent Request re Statement prity parts/	Continue   Continue	g-related Papers to Convert to a nal Application of Attorney, Revocatio of Correspondence		After Allowance Communication to Group Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information  Status Letter Other Enclosure(s) (please identify below):			
under 37 CFR								
	SIGNATU	IRE OF APPLI	CANT, ATTORNE	Y, OR A	GENT			
Firm or Individual name	WINSTON HS	SU						
Signature	Winze	lont	tou	·				
Date	Wines	002						
			ATE OF MAILING	<b>3</b>				
I hereby certify that this corre mail in an envelope addresse					e with sufficient postage as first class e:			
Typed or printed name		***						
Signature				Date				

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

OIPE OF S	<b>(</b> • •		
He ase Mre a due sign (+) Inside attrabox ->	A Patent and Tradei 1995, no persons are nequined to ne spo	PT O/SB/02B pproved for use through 9/30/98. OMB 06 mark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMI nd to a collection of information unless it co	51-0032

## **DECLARATION** — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:								
Prior Foreign Application	Country	Fore	eign Filing Date MW/DD/YYYY)	Priority Not Chaimed	Certified Copy YES	Attached? NO		
Number(s) 090115871	Taiwan, R.O.C.	<del></del>	MM DD/YYYY 1/27/2001	Not Chimed	#00000000000000			
Additional provisional a	applications:							
	cation Number			Filing Date (I	MM/DD/YYYY)			
Additional U.S. applicati	ons:					al."		
U.S. Parent Applica Number				iling Date D/YYYY)	Parent Pater (if applic	t Number cable)		

Burden Hour Statement This form is estimated to take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time, you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO. Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.







## 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which, is identified hereunder:

申 請 日:西元 2001 年 06 月 27 日 Application Date

申 請 案 號: 090115871 Application No.

申 請 人:晶元光電股份有限公司

Applicant(s)

局 Director General

陳明那

發文日期: 西元 <u>2001</u>年 <u>12</u>月 <u>26</u>日

Issue Date

發文字號:~ 09011020317

Serial~No.

申請日期:		<b>案號</b> :	-	· ·	
類別:			÷		
				•	(

(以上各欄由本局填註)

	·		
		發明專利說明書	
_	中文	具有透明基板之發光二極體及其製法	-
發明名稱	央 又		
	姓 名(中文)	1. 謝明勳 2. 莊坤儒 3. 魏學賢 4. 呂志強	
二 發明人	姓 名 (英文)	1. 2. 3. 4.	
	國籍	1. 中華民國 2. 中華民國 3. 中華民國 4. 中華民國	
	住、居所	1. 新竹科學工業園區園區二路48號 2. 新竹科學工業園區園區二路48號 3. 新竹科學工業園區園區二路48號 4. 新竹科學工業園區園區二路48號	
	姓 名 (名稱) (中文)	1. 晶元光電股份有限公司	
	(名稱)		
=		1. 中華民國	. •
申請人	住、居所 (事務所)	1.新竹市科學工業園區園區二路48號	
·	代表人姓 名(中文)	l. 葉寅夫 	
	代表人姓 名(英文)	1.	

申請日期:	<b>案號</b> :	
類別:		

(以上各欄由本局填註)

		發明專利說明書
	-la >-	
_	中文	
發明名稱	英文	
	姓 名(中文)	5. 周銘俊 6. 宋澍文 7. 劉家呈 8. 黃兆年
二 發明人		5. 6. 7. 8.
	國 籍	5. 中華民國 6. 中華民國 7. 中華民國 8. 中華民國
	住、居所	5. 新竹科學工業園區園區二路48號 6. 新竹科學工業園區園區二路48號 7. 新竹科學工業園區園區二路48號 8. 新竹科學工業園區園區二路48號
	姓 名 (名稱) (中文)	
	姓 名 (名稱) (英文)	
Ξ .	國 籍	
申請人	住、居所 (事務所)	
	代表人 姓 名 (中文)	
	代表人姓 名(英文)	

#### 四、中文發明摘要 (發明之名稱:具有透明基板之發光二極體及其製法)

一種具有透明基板之發光二極體及其製法,該製法包含下列步驟:在一第一基板上形成一半導體疊層,而構成一第一疊層構造;在一第二透明基板上方形成一非單晶相中間層,構成一第二疊層構造;將該第一疊層構造固置於該第二疊層構造上,並使其結合於一起,構成一第三疊層構造;以及移除該第一基板。

英文發明摘要 (發明之名稱:)



本案已向

國(地區)申請專利

申請日期

案號

主張優先權

無

有關微生物已寄存於

寄存日期

寄存號碼

無

#### 五、發明說明 (1)

#### 發明之領域

本發明係關於一種發光二極體及其製法,尤其關於一種具有透明基板之發光二極體及其製法。

#### 相關技藝之說明

發光二極體之應用頗為廣泛,例如,可應用於光學顯示裝置、交通號誌、資料儲存裝置、通訊裝置、照明裝置、以及醫療裝置。在此技藝中,目前技術人員重要課題之一為如何提高發光二極體之亮度,另一重要課題為如何降低發光二極體之製造成本。

美國專利第5,783,477號揭露一種方法,用以鍵結二 化合物半導體晶片,俾產生歐姆介面。此先前技藝方法係 藉同時對正二晶片表面之晶相方位與旋轉角度,然後在 1000℃之高溫下,施加同軸壓力於該二晶片上,而形成一 歐姆介面。其主要缺點為在實際製造程序中,同時對正二 晶片表面之晶相方位與旋轉角度有相當之困難度。





#### 五、發明說明(2)

不透明化合物半導體基板,即可形成具有透明基板之發光二極體。如此,發光二極體所發出之光線可透過透明基板射出,因而能夠提高發光二極體之亮度。


#### 發明概要

本發明之主要目的在於提供具有透明基板之發光二極體及其製法係藉使用一非單晶相中間層,將體基板與具有不透明化合物半導體基板之化合物半導體層層構造結合於一起,然後除去該不透明化合物半導體基板,此製法無前述先前技藝需要同時對正二化合物半導體晶片表面之晶相方位與旋轉角度的問題,因而能夠降低生產成本。

本發明之另一目的在於提供具有透明基板之發光二極體及其製法,其製法係藉使用一非單晶相中間層,將體明基板與具有不透明化合物半導體基板之化合物半導體基層構造結合於一起,然後除去該不透明化合物半導體基板,如此可形成具有透明基板之發光二極體,使得發光二極體所發出之光線可透過透明基板射出,因而能夠提高發光二極體之亮度。

依本發明一較佳實施例具有透明基板之發光二極體, 包含由藍寶石形成之一透明基板、形成於該透明基板上之 一氧化銦錫(ITO)非單晶相中間層,此非單晶相中間層 之上表面包含一第一表面區域與一第二表面區域、形成於 該第一表面區域上之一p<sup>+</sup>型砷化鎵接觸層、形成於該接觸






#### 五、發明說明 (3)

層上之一D型磷化鋁鎵錮束縛層、形成於該 D型束縛層上之一中磷化鋁鎵銦東縛層、形成於該 B型 光層上之 n型磷化鋁鎵銦束縛層、形成於該 n型束縛層上之 n型磷化鋁鎵鉧束縛層、形成於該 fu 是上之一氧化銦鎵停止層、形成於該停止層上之一氧化鈕錫透明導電層、形成於該第一氧化銦錫透明導電層上之一接線電極、以及形成於該第二表面區域上之一第二接線電極。

#### 詳細說明

請參閱圖1,依本發明一較佳實施例具有透明基板之發光二極體1,包含由藍寶石形成之一透明基板10、形成於透明基板10上之一氧化銦錫(ITO)非單晶相中間層





#### 五、發明說明 (4)

11,此非單晶相中間層11之上表面包含一表面區域與一第二表面區域、形成於該第一表面區域上之一p<sup>+</sup>型砷化鎵接觸層12、形成於接觸層12上之一p型磷化鋁鎵銦東轉層13、形成於p型束縛層13上之一或化鋁鎵銦多重量子并發光層14、形成於發光層14上之一n型磷化鋁鎵頜束縛層15、形成於n型束縛層15上之一n型砷化鋁鎵停止層16、形成於停止層16上之一氧化銦錫透明導電層18、形成於第二表面區域上之一第二接線電極20。

請參閱圖1與圖2,發光二極體1之製法包含下列步驟:在一 n 型砷化鎵基板17上依次形成一 n 型砷化鋁鎵停止層16、一 n 型磷化鋁鎵錮束縛層15、一磷化鋁鎵錮多重量子井發光層14、一 p 型磷化鋁鎵錮束縛層13、及一p<sup>+</sup>型砷化鎵接觸層12,構成一疊層2;在一藍寶石基板10上形成一氧化銦錫非單晶相中間層11,構成一疊層3,如圖3所示;將圖2所示之疊層2倒置於疊層3上,並加壓加溫使其鍵結於一起,構成一疊層4,如圖4所示;移除砷化鎵基板17;在停止層16上形成一第一氧化銦錫透明導電層18,構成一疊層5,如圖5所示;將疊層5適當地蝕刻至氧化銦錫非單晶相中間層11,形成一中間層暴露表面區域;以及在第一氧化銦錫透明導電層18與該中間層暴露表面區域上分別形成第一接線電極19與第二接線電極20。

熟習本技藝者應可瞭解,依本發明概念之製法可製造出圖6所示之發光二極體6、圖7所示之發光二極體7、圖8





#### 五、發明說明 (5)

所示之發光二極體8。茲做必要之說明如下。

請參閱圖6,依本發明一較佳實施例具有透明基板之發光二極體6,包含一歐姆接觸電極610、形成於歐姆接觸電極610上之一 p 型磷化鎵透明基板611、形成於透明基板611上之一p+型砷化鎵接觸層612、形成於接觸層612上之一氧化銦錫非單晶相中間層613、形成於中間層613上之一p+型砷化鎵接觸層614、形成於接觸層614上之一 p 型磷化鋁鎵组束縛層615、形成於 p 型束縛層615上之一磷化鋁鎵组束縛層615、形成於 p 型束縛層615上之一磷化鋁鎵组束縛層617、形成於 n 型束縛層617上之一 n 型磷化鋁鎵停止層618、形成於停止層618上之一 n 型砷化鋁鎵停止層618、形成於停止層618上之一第一氧化銦錫透明導電層619、以及形成於該第一氧化銦錫透明導電層618上之一第一接線電極620。

請參閱圖7,依本發明一較佳實施例具有透明基板之發光二極體7,包含一第一電極710、形成於第一電極710上之一 n 型磷化鎵透明基板711、形成於透明基板711上之一 n 型磷化鎵接觸層714上之一 n 型磷化鎵接觸層714上之一 n 型磷化鎵接觸層714上之一 n 型磷化鎵接酮層715上之一磷化鉛鎵组束縛層715、形成於 n 型束縛層715上之一磷化鉛鎵组束縛層717、形成於 p 型束縛層716上之一 p 型磷化鉛鎵緩衡層718、形成於緩衡層718上之一 p 型砷化鉛鎵緩衡層718、形成於緩衡層718上之一 p + 型砷化鎵接觸層719、形成於接觸層718上之一 p + 型砷化鎵接觸層719、形成於接觸層718上之一 氧化銦錫透明導電層720、以及形成於氧化銦錫透明導電層720上之一第二電極



#### 五、發明說明 (6)

721 •

請參閱圖8,依本發明一較佳實施例具有透明基板之 發光二極體8,包含由玻璃形成之一透明基板810、形成於 透明基板810上之一氧化銦錫(ITO)非單晶相中間層 811,此非單晶相中間層811之上表面包含一第一表面區域 與一第二表面區域、形成於該第一表面區域上之一 n+型 氦化銦鎵反向穿隧接觸層814、形成於接觸層814上之一 D 型 氦 化 鎵 束 縛 層 8 1 5 、 形 成 於 p 型 氦 化 鎵 束 縛 層 8 1 5 上 之 一 氦 化 鎵 銦 多 重 量 子 井 發 光 層 816 · 形 成 於 發 光 層 816 上 之 一 n型氮化鎵束缚層817、形成於n型氮化鎵束縛層817上之 一第一鈦鋁接線電極819、以及形成於該第二表面區域上 之一第二接線電極820。在以中間層811鍵結其上下各半導 體 晶 片 之 前 , 例 如 可 在 一Si 基 板 上 依 序 形 成 一 氮 化 鋁 緩 衝 層(未圖示)、一 n 型 氮化 鎵 束 縛 層 8 1 7、 一 氮 化 鎵 銦 多 重 量 子 井 發 光 層 816、 一 p 型 氮 化 鎵 束 縛 層 815、 以 及 一 n + 型 氦 化 銦 鎵 反 向 穿 隧 接 觸 層 8 1 4 , 然 後 在 後 段 程 序 中 , 以 中間層811鍵結其上下各半導體晶片之後,再將Si基板與 該氮化鋁緩衝層移除。

依本發明前述各實施例之發光二極體皆係利用一非單晶相中間層結合上下二晶片而成,且皆具有一透明基板, 顯然皆能夠達成本發明之前述各目的。

以上所述者,僅用以方便說明本發明,本發明之範圍不限於該等較佳實施例,凡依本發明概念所做的任何變更,皆屬本發明之專利範圍。例如,以一透明導電黏劑層





#### 五、發明說明 (7)

取代前述之非單晶相中間層、以一單一量子井發光層取代前述多重量子發光層,顯然皆不脫離本發明之精神與範圍。再者,依本發明之製法顯然亦適用於製造具有不透明基板之發光二極體。



#### 圖式簡單說明

圖式之簡單說明

圖1為一示意圖,顯示依本發明一較佳實施例之一種 具有透明基板之發光二極體。

圖2為一示意圖,顯示依本發明製法製造圖1所示發光二極體之程序中,於鍵結二晶片前之上層晶片。

圖3為一示意圖,顯示依本發明製法製造圖1所示發光 二極體之程序中,於鍵結二晶片前之非單晶相中間層連同下層晶片。

圖4為一示意圖,顯示依本發明製法製造圖1所示發光 二極體之程序中,於鍵結二晶片後,但尚未移除上層晶片 中之基板前之整個晶片疊層構造。

圖5為一示意圖,顯示依本發明製法製造圖1所示發光二極體之程序中,於移除上層晶片中之基板並在上層晶片上形成一ITO透明導電層後之整個晶片疊層構造。

圖6為一示意圖,顯示依本發明另一較佳實施例之一種具有透明基板之發光二極體。

圖7為一示意圖,顯示依本發明又一較佳實施例之一種具有透明基板之發光二極體。

圖8為一示意圖,顯示依本發明又另一較佳實施例之 一種具有透明基板之發光二極體。

符號說明



圖式簡單說	明 ···
1	發 光 二 極 體
2	畳 層
3	疊 層
4	畳 層
5	畳 層
6	發 光 二 極 體
7	發 光 二 極 體
8	發 光 二 極 體
10	透明基板
1 1	中間層
12	接觸層
13	p 型磷化鋁鎵銦束縛層
14	多重量子井發光層
1 5	n 型磷化鋁鎵銦束縛層
1 6	停止層
18	導 電 層
1 9	第一接線電極
2 0	第二接線電極
6 1 0	第一電極
611	透明基板
6 1 2	接 觸 層
613	中間層
614	接觸層
6 1 5	p 型磷化鋁鎵銦束縛層



圖式簡單說明										
6 1 6	發	光	層							
617	n	型	磷	化	鋁	鎵	銦	束	縛	層
618	停	止	層							
6 1 9	透	明	導	電	層					
6 2 0	接	線	電	極						
710	第		電	極						
7.1.1	n	型	磷	化	鎵	透	明	基	板	
713	中	間	層							
714	接	觸	層							
715	n	型	磷	化	鋁	鎵	銦	束	縛	層
716	發	光	層							•
717	p	型	磷	化	鉊	鎵	銦	束	縛	層
718	緩	衝	層							
719	接	觸	層							
720	透	明	導	電	層					
721	第	=	電	極					•	
810	透	明	基	板						
811	中	間	層							
814	反	向	穿	隧	接	觸	層			
8 1 5	р	型	氮	化	鎵	束	縛	層		
8 1 6	發	光	層							
817	n	型	氮	化	鎵	束	縛	層		
819	第		鈦	鋁	接	線	電	極		
820	第		接	線	電	極				
										•



- 1. 一種具有透明基板之發光二極體之製法,包含下列步驟:在一第一基板上形成一半導體疊層,而構成一第一疊層構造;在一第二透明基板上方形成一非單晶相中間層,構成一第二疊層構造;將該第一疊層構造與實際,並使其結合於一起,構成一第三疊層構造;以及移除該第一基板。
- 2. 依申請專利範圍第1項之之製法,更包含於移除該第一基板後,在該第三疊層構造上方形成一透明導電層。
- 3. 依申請專利範圍第1項之之製法,其中該非單晶相中間層包含選自於由氧化銦錫、氧化鎘錫、氧化錦錫、及透明導電黏劑所組成材料群組中的至少一種材料。
- 4. 一種發光二極體之製法,包含下列步驟:在一第一基板上形成一半導體疊層,而構成一第一疊層構造;在一第二基板上方形成一非單晶相中間層,構成一第二疊層構造;將該第一疊層構造倒置於該第二疊層構造上,並使其結合於一起,構成一第三疊層構造;以及移除該第一基板。
- 5. 依申請專利範圍第4項之之製法,更包含於移除該第一基板後,在該第三疊層構造上方形成一透明導電層。
- 6. 依申請專利範圍第4項之之製法,其中該非單晶相中間



層包含選自於由氧化銦錫、氧化鍋錫、氧化锑錫、及導電黏劑所組成材料群組中的至少一種材料。

7. 一種具有透明基板之發光二極體,包含:

一不導電透明基板;

形成於該不導電透明基板上方之一非單晶相中間層,此非單晶相中間層之上表面包含一第一表面區域與一第二表面區域;

形成於該第一表面區域上方之一p<sup>+</sup>型接觸層;

形成於該接觸層上方之一 p 型束縛層;

形成於該 p 型束縛層上方之一多重量子井發光層;

形成於該發光層上方之一 n 型束縛層;

形成於 n 型束縛層上方之一 n 型停止層;

形成於該停止層上方之一透明導電層;

形成於該透明導電層上方之一第一接線電極;以及

形成於該第二表面區域上方之一第二接線電極。

8. 一種具有透明基板之發光二極體,包含:

由藍寶石形成之一透明基板、形成於該透明基板上之一非單晶相中間層,此非單晶相中間層之上表面包含一第一表面區域與一第二表面區域;

形成於該第一表面區域上之一p+型砷化鎵接觸層;

形成於該p<sup>+</sup>型砷化鎵接觸層上之一p型磷化鋁鎵銦束縛層;



形成於該 p 型磷化鋁鎵銦束縛層上之一磷化鋁鎵銦發光層;

形成於該磷化鋁鎵銦發光層上之一 n 型磷化鋁鎵銦束縛層;

形成於該 n 型磷化鋁鎵銦束縛層上之一 n 型砷化鋁鎵停止層;

形成於該砷化鋁鎵停止層上之一氧化銦錫透明導電層; 形成於該氧化銦錫透明導電層上之一第一接線電極;以 及

形成於該第二表面區域上之一第二接線電極。

9. 一種具有透明基板之發光二極體,包含:

一歐姆接觸電極;

形成於該第歐姆接觸電極上方之一 p 型透明基板;

形成於該透明基板上方之一第一p<sup>†</sup>型接觸層;

形成於該第一p<sup>+</sup>型接觸層上方之一非單晶相中間層;

形成於該非單晶相中間層上方之一第二D<sup>†</sup>型接觸層;

形成於該第二D<sup>†</sup>型接觸層上方之一 D 型束縛層;

形成於該 p型束縛層上方之一發光層;

形成於該發光層上方之一 n型束縛層;

形成於該 n 型束縛層上方之一 n 型停止層;

形成於該停止層上方之一透明導電層;以及

形成於該透明導電層上方之一接線電極。



10. 一種具有透明基板之發光二極體,包含:

一歐姆接觸電極;

形成於該第歐姆接觸電極上之一 p 型磷化鎵透明基板; 形成於該透明基板上之一第一p<sup>†</sup>型砷化鎵接觸層;

形成於該第一p<sup>†</sup>型砷化鎵接觸層上之一氧化銦錫非單晶相中間層;

形成於該非單晶相中間層上之一第二p<sup>†</sup>型砷化鎵接觸層;

形成於該第二p<sup>+</sup>型砷化鎵接觸層上之一p型磷化鋁鎵銦束縛層;

形成於該 p 型束縛層上之一磷化鋁鎵銦多重量子井發光層;

形成於該發光層上之一 n 型磷化鋁鎵銦束縛層; 形成於該 n 型束縛層上之一 n 型砷化鋁鎵停止層; 形成於該停止層上之一氧化銦錫透明導電層;以及 形成於該第一氧化銦錫透明導電層上之一接線電極。

11. 一種具有透明基板之發光二極體,包含:

一第一電極;

形成於該第一電極上方之一n型透明基板;

形成於該 n 型透明基板上方之一非單晶相中間層:

形成於該非單晶相中間層上方之一 n型接觸層;

形成於該 n型接觸層上方之一 n型束縛層;

形成於該 n 型束縛層上方之一發光層;



形成於該發光層上方之一 p 型束縛層; 形成於該 p 型束縛層上方之一 p 型緩衝層; 形成於該 p 型緩衝層上方之一 p <sup>†</sup> 型接觸層; 形成於該 p <sup>†</sup> 型接觸層上方之一透明導電層、以及 形成於該 5 明導電層上方之一第二電極。

12. 一種具有透明基板之發光二極體,包含:

一第一電極;

形成於該第一電極上之一 n型磷化鎵透明基板;

形成於該 n 型磷化鎵透明基板上之一氧化銦錫非單晶相中間層;

形成於該氧化銦錫非單晶相中間層上之一 n 型磷化鎵接觸層;

形成於該 n 型磷化鎵接觸層上之一 n 型磷化鋁鎵銦束縛層;

形成於該 n 型磷化鋁鎵銦束縛層上之一磷化鋁鎵銦多重量子井發光層;

形成於該磷化鋁鎵銦多重量子井發光層上之一 D 型磷化鋁鎵銦束縛層;

形成於該 p 型磷化鋁鎵銦束縛層上之一 p 型砷化鋁鎵緩衝層;

形成於該砷化鋁鎵緩衝層上之一 p + 型砷化鎵接觸層; 形成於該 p + 型砷化鎵接觸層上之一氧化銦錫透明導電層、以及



形成於該氧化銦錫透明導電層上之一第二電極。

13. 一種具有透明基板之發光二極體,包含:

一透明基板;

形成於該透明基板上方之一非單晶相中間層,此非單晶相中間層之上表面包含一第一表面區域與一第二表面區域;

形成於該第一表面區域上方之一 n<sup>+</sup>型反向穿隧接觸層;

形成於該 n<sup>+</sup> 反向穿隧接觸層上方之一 p 型束縛層;

形成於該 p 型束縛層上方之一發光層;

形成於該發光層上方之一 n型束縛層;

形成於該 n 型束縛層上方之一第一接線電極;以及

形成於該第二表面區域上方之一第二接線電極。

14. 一種具有透明基板之發光二極體,包含:

一透明基板,包含玻璃;

形成於該透明基板上之一氧化銦錫非單晶相中間層,此非單晶相中間層之上表面包含一第一表面區域與一第二表面區域;

形成於該第一表面區域上之一n<sup>†</sup>型氮化銦鎵反向穿隧 按觸層;

形成於該 n<sup>+</sup>型氮化銦鎵反向穿隧接觸層上之一 p 型氮化鎵束縛層;




形成於 p 型氮化鎵束縛層上之一氮化鎵銦多重量子井發 光層;


形成於該氮化鎵銦多重量子井發光層上之一 n 型氮化鎵束縛層;


形成於 n 型氮化鎵束缚層上之一第一接線電極;以及形成於該第二表面區域上之一第二接線電極。







### 申請案件名稱之有透明基板之發光二極體及其製法












圖 4

